

# 3-Stav

## 14 mm Click

Teknisk information	
Producerat i enlighet med:	European parquet norm EN 13489 - 2017
Dimensioner:	14 x 215 x 2200 mm
Slitskikt:	ca. 3,5 mm
Konstruktion:	3-lags konstruktion; Slitskikt i hårdträ, mellanskikt i fur/gran och underskikt i granfanér. Slitskikt ca. 3,5 mm Mellanskikt 8,8 mm Underskikt 1,7 mm
Brädor per paket/m <sup>2</sup> :	6/ 2,84
Paket per pall/m <sup>2</sup> :	50/ 142
Delat toppskikt per paket/ minimum längd (mm):	-
Vikt per paket/pall i kg:	24/ 1200
Undergolvsvärme:	Lämpligt
Brandmotstånd <sup>1)</sup> :	Cfl-s1 och Dfl-s1 beroende på träsort och ytskiktsbehandling.
Halt av formaldehyd <sup>2)</sup> :	E1
Halt av pentachlorphenol (PCP) <sup>2)</sup> :	inget påvisat
Densitet kg/ m <sup>3</sup> <sup>2)</sup> :	ca. 600
Antislip egenskaper:	Live Satin USRV 25 <sup>2)</sup> Live Matt USRV 29 <sup>2)</sup> Live Natural USRV 40 <sup>2)</sup>
Slipmotstånd:	Live Satin 70/ 1100 <sup>3)</sup> Live Satin 100 <sup>4)</sup>
Värme genomstrålning <sup>2)</sup> :	0,15 W/ (m·K)
Värme motstånd <sup>5)</sup> :	0,093 m <sup>2</sup> · K/ W



Click System



Slitskikt: Hårdträ

Mellanskikt: Fur/gran

Underskikt: Granfanér

DOP 4658



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)

**CE**  
BOEN AS  
EN 14342



[www.realwood.eu](http://www.realwood.eu)

<sup>1)</sup> hänvisning till DIN EN 13501-1, <sup>2)</sup> hänvisning till DIN 14342, <sup>3)</sup> hänvisning till ENV 13696,

<sup>4)</sup> hänvisning till DIN 68861, <sup>5)</sup> hänvisning till EN 12524