

Juni 2021

BOEN BRUK AS

Parkett- og tregulv 1512

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Actiflex Stadium | <input type="checkbox"/> Doubleflex Olympia | <input type="checkbox"/> 23 mm Sports parkett |
| <input type="checkbox"/> Arenaflex Stadium | <input type="checkbox"/> Elastflex Stadium | <input type="checkbox"/> 21 mm Sports parkett |
| <input type="checkbox"/> Arenaflex Stadium Flexbat | <input type="checkbox"/> Elastflex Olympia | <input type="checkbox"/> Boflex fotlist Eik Profil 45 |
| <input type="checkbox"/> Arenaflex Olympia | <input type="checkbox"/> Singleflex Stadium | <input type="checkbox"/> Ventilert gulvlist Eik |
| <input type="checkbox"/> Arenaflex Olympia Flexbat | <input type="checkbox"/> Singleflex Olympia | |
| <input type="checkbox"/> Boflex Stadium | <input type="checkbox"/> Squash overflate | |
| <input type="checkbox"/> Boflex Olympia | <input type="checkbox"/> 14 mm Sports parkett | |
| <input type="checkbox"/> Doubleflex Stadium | | |

1. PROSJEKT

Entreprenør/utførende:

Prosjekt/adresse:

Bruksområde/bygningsdel:

2. PRODUKTBeskrivelse

Parkett (stadium) i 14 mm og 23 mm er limt sammen av 3 sjikt, hvor underlaget er langsgående og parallelt med toppsjiktet, mens mellomsjiktet er lagt på tvers. Toppsjiktet (slitesålen) av 14 mm og 23 mm parkett består av ca. 3,5 mm hardved. Parkett (Olympia) i 21 mm er tilsvarende, men toppsjiktet består av ca. 5,5 mm hardved.

Produktene leveres overflatebehandlet med lakk (T-79):

Lakkert (T-79): 6 strøk silkematt, herdet ved UV-stråling. Glans ca. 28.

Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

PRODUKTIDENTIFISERING:

Nobbnr./ Artikkelnr.

Produkt og sortering:

Dimensjoner:

Overflatebehandling:

Vedlegg/dokumentasjon:

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

BOEN Sportsgulv har en slitesterk overflate. Ved produksjon blir gulvet påført 6 strøk med UV-herdende lakk. Etter installasjon og evt. banemerking anbefales det at gulvet overlakkeres. Vi anbefaler 2 strøk lakk av typen Bona SuperSport HD. Den lakkerte overflaten må vedlikeholdes, og følges denne anvisningen vil gulvet holde seg rent og pent. Levetiden for lakkoverflaten er avhengig av bruk og vedlikehold. Behovet for senere overlakking vil derfor variere fra gulv til gulv.

Forebyggende tiltak

Sørg for avtørkingssoner ved inngangene til bygget. Vi anbefaler også matter på innsiden av alle inngangsdører for å fjerne siste rest av smuss og fuktighet. Ikke tillat bruk av utesko inne i hallen.

Sørg for å filt-beskytte apparater o.l. som brukes i hallen. Erfaring har vist at spesielt håndballmål forårsaker stor slitasje.

Bona SuperSport HD lakk

Daglig/ukentlig vedlikehold Bona SuperSport HD lakk

Gulvet bør jevnlig tørr moppes eller støvsuges, for å fjerne alt støv som ligger løst på gulvet.

En gang pr. uke (eller etter behov) bør man vaske gulvet med vann tilsatt vaskemiddel. Det finnes flere typer vaskemiddel som kan brukes, men vi anbefaler å bruke Bona Sportive Cleaner.

Bruk en godt oppvridd mopp eller klut. Ved bruk av vaskemaskin, må det kun brukes myke børster. Maskinen må være av en type som suger opp vannet umiddelbart.

NB! VÆR FORSIKTIG MED BRUK AV VANN.

Flekk-/klisterfjerning:

For å få fjernet flekker som ikke forsvinner ved normal vask, så som klister, friksjonsmerker, etc., anbefales bruk av Bona Sportive Cleaner Plus. Påfør behandlingen på det aktuelle feltet. Etter noen minutter tørkes gulvet med en ren klut. Ekstremt gjenstridige flekker, f.eks. klumper etter klister, bør skrapes forsiktig vekk ved bruk av f.eks. sparkelspade i plast. Denne jobben må utføres kontrollert slik at det ikke skrapes hull i lakken.

Til slutt vaskes gulvet med Bona Sportive Cleaner Plus, som beskrevet ovenfor.

Ettersyn/kontroll

Vedlikeholds lakkering:

Det kan ikke gis noen generelle regler for intervaller for vedlikeholds lakkering, da slitasjen varierer fra gulv til gulv.

De første 2- 5 årene anbefales lakkering minst 1 gang for å ivareta nødvendig friksjon, samt å bygge opp et godt slitesjikt av lakk.

Dersom gulvet oppfattes glatt, anbefaler vi å skure gulvet med Bona Cleaner Pluss.

Etterlakkering må **senest** finne sted når følgende tegn vises:

Slitasje på banemerkingen. Slitasje i sterkt belastede områder, så som f.eks. målgårder, arealet rundt 6-meter til håndball, etc.

Slitasje på gulvet akkurat rundt/og under håndballmålene: Her kan det være fornuftig å lakkere med en liten pensel ved behov.

Slitasje ved inngangsdører. Aller helst bør man lakkere før ovennevnte tegn vises.

Det anbefales bruk av Bona Sportive System.

□ SQUASH GULV

Temperatur og luftfuktighet:

Før, under og etter installasjon bør temperatur og luftfuktighet opprettholdes mellom 30 - 60 % relativ luftfuktighet og med en lufttemperatur i rommet på 15 - 20 °C etter World Squash Federation anbefalinger.

Ventilasjon:

En tilfredsstillende og forskriftmessig ventilasjon bør installeres for å gi god luft distribusjon og for å holde temperatur og luftfuktighet på ønsket nivå som ovenfor.

Rengjøring og frekvens vedlikehold:

Støv kan påvirke friksjonen på et gulv, støv skal fjernes på daglig basis ved hjelp av en kost eller støvsuger. For å fjerne sko- og ballmerker anbefales at BONA Sportive rengjøringssystem brukes når det er nødvendig.

Når du rengjør veggene og glass bør det brukes et polyetylen duk til å dekke til BOEN Squash overflaten for å hindre at vann og rengjøringsmaterialer kommer i kontakt med gulvet.

Videre behandling:

BOEN Squash overflaten har en spesiell behandling for å oppnå den riktige friksjonen som er nødvendig for squash spill.

Med unntak av regelmessig vedlikehold som beskrevet ovenfor, så krever ikke BOEN squash gulv noen ytterligere behandlinger etter installasjon.

FUKTBESTANDIGHET

Produktet tåler normale innendørs klimavariasjoner, og moderat vasking. Relativ fuktighet bør ligge mellom 30 og 65 %.

GULVVARME

Det finnes ulike produkter på markedet, både på strøm og vann. Vi kan ikke komme inn på de enkelte produkter spesielt, men felles for gulvvarmeanlegg er at effekten ikke må overstige 60 W/m², og overflatetemperatur på undergulvet må ikke overstige 27 °C. Anlegget må være termostatstyrt og montert slik at det gir en jevn og lik belastning over hele gulvflaten. Tresortene bøk og lønn bør ikke anvendes sammen med gulvvarme, da disse er mer følsomme for de påkjenninger gulvvarme gir.

NB! Eventuelle konstruksjoner hvor det er heldekkende dempningsmatte anbefaler vi ikke gulvvarme da dette vil isolere varmen under dempningsmatten og kunne skade parketten.

4. MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utluftingstid/inneklimarelevant tidsverdi Foreligger ikke

Emisjon Se HMS-Fakta.

Miljømerking Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning Produktet er limt sammen med urea-karbamidlim, og formaldehydavgassingene er lavere enn kravet etter E1 standarden. Lakken inneholder 100 % tørrstoff, og avgir ingen skadelige gasser.

5. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.
Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc. Se HMS-FAKTA.

6. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype:	Overflatebehandlet trevirke.
Avfallshåndtering:	Deponering.
Opprinnelse – Næring:	Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling:	1142 / 0700 / 0600 / ---- (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

7. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør:	BOEN Bruk AS
Organisasjonsnummer:	NO 923 615 172 MVA
Postadresse:	Topdalsveien 406-408
Postnr. og poststed:	4658 Tveit
Telefon:	38 06 66 00
E-post:	boenbruk@boen.com
Internettadresse:	www.boensport.com